



Tolygus matiškumas ir puikus vaizdas

Natūrali alyva su tvirtu vašku (**HARDWAX OIL**). Aukštos kokybės gaminys, uždeda apsauginę plėvelę ir išryškina natūralų medienos vaizdą bei tuo pačiu metu pasiekiamas puikus atsparumas vandeniui ir purvui.

- Suformuoja plėvelę, atsparumas dėvėjimui
- Lygus ir pilnas paviršiaus užpildymas
- Atsparumas vandeniui ir purvui
- Paprastas ir saugus naudojimas
- Išryškina natūralų medienos grožį

Naudojimas:

Galima alyvuoti parketą, medines ir kamštines grindis.



Techniniai duomenys

Artikulo Nr. 10508			
	750 ml 2,5 l 10 l	6 4 -	432 120 42
Matiškumo lygis.	8		
Sausos dalelės	53.7 ±2%		
Sudėtis	Alifatiniai hidrokarbonai, modifikuota augalinė alyva, bešviniai džiovikliai		
Saugojimas ir transportavimas	Galioja 36 mėnesius. Pagal ADR nepavojingas. Nebijo šalčio.		
GISCODE	Ö60		
2004/42/CE	ES leistina riba tokio produkto tipui (kategorija A/i) yra 500 g/l (2010). Šios alyvos maksimalus LOJ kiekis yra 461 g/l.		

* Šis lygus buvo matuojamas ant stiklo prie 60°. Tai taip pat priklauso nuo užtepto alyvos sluoksnio ir kitų sąlygų (temperatūra, santykinė oro drėgmė) džiūvimo metu. Ši vertė gali tarnauti tik kaip gidas.





Naudojimas

- Grindys turi būti tinkamai nušlifuotos, maksimali medžio drėgmė neturi viršyti 12%.
- Grindys turi būti išdžiuvusios ir be jokių senų medžiagų (kaip senas lakas, alyva, vaškas, šlifavimo dulksės) likučių. Kambario temperatūra +15°C ... +25°C, santykinė oro drėgmė 40% ... 75%, alyvos temperatūra +18°C ... +25°C. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Prieš pradėdami alyvuoti, alyvą gerai išmaišykite ir supilkite į LOBATOOL kibirėlį. Alyvuokite grindis iš kibirėlio.
- Atminkite bendras ir produkto sveikatos bei saugos instrukcijas. Daugiau specifinės informacijos susijusios su GISCODE galima rasti naudojimo instrukcijose, kurios pasiekiamos www.wingis-online.de.

Skiediklis

Produktas yra paruoštas naudojimui ir negali būti skiedžiamas!

Darbo instrumentai/alyvos išeiga

Su glaistykle: LOBATOOL glaistyklė / apie 20 ml/m² (50m²/l)

Su voleliu arba teptuku: LOBATOOL alyvos volelis Microfaser 60-80 arba LOBATOOL alyvos teptukas / apie 60-100ml/m² (12m²/l)

Džiūvimo laikas

- Ankščiausias galimas sekantis sluoksnis po 12 valandų.
- Tačiau ne vėliau nei po 24 valandų.
- Galima vaikščioti po 12 valandų.
- Naudojimas po 24 valandų.
- Grindų uždengimas po 10 dienų.
- Galimas greitesnis uždengimas, naudojant LOBATOOL Cover 400, dėl išsamesnės info žiūrėti techninį produkto aprašymą.





Naudojimas

Alyvavimas su glaistykle ir voleliu:

- rūpestingai atkarpomis užtepkite Markant alyvą su LOBATOOL glaistykle.
- Nedelsiant išlyginkite paviršius su poliravimo mašina ir apačioje pritvirtintu LOBATOOL specialiu smėlio spalvos padu.
- Džiūvimas per naktį, maksimaliai 24 valandos.
- Užtepkit antrą ploną ir lygų alyvos sluoksnį, naudodami LOBATOOL alyvos volelį Microfaser 60-80.

Alyvavimas su voleliu:

- Užtepkite ploną ir lygų Markant alyvos sluoksnį, naudodami LOBATOOL alyvos volelį Microfaser 60-80 arba LOBATOOL alyvos teptuką.
- Džiūvimas per naktį, maksimaliai 24 valandos.
- Jeigu reikia (pavyzdžiui paviršius atrodo nelygus ar skiriasi matiškumo lygis skirtingose vietose), tai atlikite tarpinį šlifavimą ir nusiurbkite dulkes.
- Užtepkit antrą ploną ir lygų alyvos sluoksnį, naudodami LOBATOOL alyvos volelį Microfaser 60-80 arba LOBATOOL alyvos teptuką.

Kamštinių grindų paruošimas

Kamštinės dangos klijai turi būti pilnai išdžiūvę (skaitykite klijų gamintojo instrukciją), o paviršius turi būti sausas ir švarus (be klijų ar kitų nešvarumų likučių). Jeigu reikalinga, švelniai nupoliruokite kamštinę dangą ir nusiurbkite dulkes.

Homogeninių kamštinių dangų alyvavimas / kamščio masyvo grindys:

Užtepkite ploną Markant alyvos sluoksnį. Džiūvimas per naktį. Antras sluoksnis. Džiūvimas, kol prilietus su pirštu alyvą nebelimpa, priklausomai nuo klimatinų sąlygų tai gali užtrukti iki 3 dienų.

Faneruotos kamštinės dangos alyvavimas

Užtepkite ploną Markant alyvos sluoksnį. Džiūvimas bent 48 valandas. Užtepkite sluoksnį apsaugos su LOBACARE NatureWax ar LOBACARE ParkettWax.

Svarbi informacija

Glaistyklės metodas tinka tik tada jei grindys be plyšių. Esant plyšiams, patekusi alyva gali ilgai džiūti.





Bendra informacija

Instrumentų valymas: valykite su skiedikliu.

Džiūvimo laikas: Nurodytas džiūvimo laikas yra prie +20°C temperatūros ir 55% ... 65% santykinės oro drėgmės ir su ventilacija be skersvėjų. Žemesnė oro temperatūra ar aukštesnė santykinė oro drėgmė bei prastesnė ventilacija gali prailginti džiūvimo laiką. Kol alyva pilnai neišdžiūvo, grindų negalima valyti drėgnu būdu ir negalima tiesti kilimų. Specifinė produkto informacija yra techninėje informacijoje.

Šoninis parketo lentelių susiklijavimas: jei parketlentės ar parketas buvo nepriklijuotas prie pagrindo, o tik sujungtas tarpusavyje ant šildomų grindų, o taip pat ir mediena, kuri greitai reaguoja nuo drėgmės (pvz. bukas) yra linkę greitai „judėti“ (plėstis arba trauktis) pagal greitai besikeičiantį klimatą. Naudojant šią grindų alyvą, mažinama plyšių atsiradimo rizika.

Tarpusavio suderinamumas: tokios medžiagos kaip kilimai, baldų kojelės ar ratukai bei elastingi parketo klijai gali vietomis minkštinti arba pakeisti alyvos spalvą. Paliktas perteklinis alyvos kiekis parketo tarpuose gali pakeisti spalvos ar tvirtumo charakteristikas. Sąlytis su plaukų dažais, automobilių ar dviračių padangomis ir t.t. gali visam laikui pakeisti alyvos spalvą.

Saugos informacija: Džiūvimo proceso metu išsiskiria degūs garai. Dėl to darbo metu rūkyti, uždegti bet kokią ugnį, dirbti suvirinimo aparatu ir t.t. yra griežtai draudžiama. Reikalinga gera ventilacija darbo metu ir sandėliuojant produktą. Elektros įranga darbo ir aplinkiniuose kambariuose turi būti išjungta ir atvėsusi, kai prasideda alyvavimo darbai. Bet kokios žiežirbos yra draudžiamos. Laikykite produktą tvirtai uždarytoje pakuotėje. Komponentai, augalai ir gyvūnai (žuvis) kurie yra jautrūs skiedikliui turi būti pašalinti darbo metu, kad nebūtų kontakto su garais.

Informacija šiame dokumente ir visi patarimai bei rekomendacijos yra paremti mūsų patirtimi ir atlikti esant įprastoms aplinkybėms. Bet dėl plačių panaudojimo galimybių ir įvairių aplinkos sąlygų bei medžiagų, naudotojas yra įpareigojamas atlikti savo bandymus arba turi kreiptis techninės pagalbos į LOBA techninio palaikymo departamentą. Perskaitykite grindų dangos gamintojų rekomendacijas ir atsižvelkite į vietos taikomus standartus. Mūsų įsipareigojimai ir atsakomybė yra tik pagal mūsų taisykles ir sąlygas ir nėra praplėsti šia informacija ar mūsų patarimais. Naujai paruoštas techninių duomenų lapas automatiškai panaikina visus prieš tai buvusius dokumentus.

