



WAKOL K 450

KLIJAI PARKETUI IR PARKETLENTĖM SINTETINIŲ DERVŲ PAGRINDU

NAUDOJIMO SRITIS

Parketo klijai sintetinių dervų pagrindu pagal DIN 14293, atsparūs šlyčiai skirti klijuoti:

- Vienetinių masyvo parketą pagal DIN EN 13226, kurio storis nuo 14 mm, plotis iki 80 mm, ilgis iki 600 mm,
- Mozaikinių parketą pagal DIN EN 13488, kurio storis 8 mm, plotis iki 35 mm, ilgis nuo 115 iki 165 mm
- Juostuotas parketas pagal DIN EN 14761
- Daugiasluoksnią parketlentę pagal DIN EN 13489
- Statmenos medienos parketą pagal DIN EN 68702

prie įgeriančio pagrindo vidaus patalpose.

SAVYBĖS

- Didelė, išdžiuvusių klijų jėga
- Tinka klijuoti ir ant šildomų grindų
- Tinka po baldais su ratukais
- Atitinka DIN 14293

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga:	Sintetinė derva
Valiklis:	Wakol RV 50
Vėdinimo laikas:	Jokio
Atviras išlaikymo laikas:	Apie 10 minučių
Pilna apkrova:	Po apytiksliai 48 - 72 valandų
Parketo šlifavimas:	Ne anksčiau kaip po 72 valandų
Laikymo temperatūra:	Atsparūs šalčiui
Galiojimas:	12 mėnesių prie kambario temperatūros
Giskodas:	S5

Sunaudojimas:

TKB B3	900 – 1100 g/m ²	Mozaikinis ir smulkus parketas
TKB B5	800 – 1100 g/m ²	Daugiasluoksnių parketlentės
TKB B11	1100 – 1300 g/m ²	vidutinio dydžio dygiuotas parketas

KLIJUOJAMAS PAGRINDAS

Pagrindas turi atitikti DIN 18 356 reikalavimus. Taip pat turi būti sausas, tvirtas, be įtrūkimų ir švarus. Nelygias betonines grindis reikia nušlifuoti ir gerai nusiurbti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudodami glaistiklę, užtepkite klijus ant pagrindo. Klijų sluoksnis turi būti lygus ir vientisas. Netepkite daugiau nei 1 m² ploto klijų. Iš karto prispauskite parketą ant šviežiai išteptų klijų. Stuksendami į parketą, įsitikinkite, kad pagrindas tolygiai prikibo prie klijų. Tarp suklijuoto parketo ir sienų turi būti palikta tarpas iki 15 mm parketo plėtimuisi.

SVARBU

Žemiausia darbinė temperatūra yra + 15°C. Santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Esant žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys ir klijai turi būti sušildyti.

Klijuojant didelius jau gamykloje sumontuotus parketo skydus geriau naudoti Wakol PU 215 ar Wakol MS 260 parketo klijus.

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš klijuojant visą paviršių. Taip pat sekite parketo gamintojo klijavimo rekomendacijas.

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija

Importuotojas: UAB GLAISTŲ CENTRAS, Lakūnų 30, Vilnius. Tel. 8 618 83353

www.e-parketas.lt; www.glaistymas.lt