

WAKOL Z 635 savaiame išsilyginantis grindų mišinys

Techninė informacija

Naudojimo sritis

Mažai besitraukiantis, cementinis savaiame išsilyginantis grindų mišinys skirtas pagrindo lyginimui. Liejamas sluoksnio storis nuo 1 iki 10 mm. Tinka naudoti po šiomis dangomis:

- kilimine danga
 - elastinga grindų danga
 - kamštine grindų danga
 - parketu (minimalus liejamas sluoksnis 3 mm)
- vidaus patalpose.

Specialios savybės



1)



2)



3)

- mažas chromo kiekis pagal REACH
- tinka šildomoms grindims
- kėdės su ratukais sluoksnis nuo 1.5 mm
- gerai liejasi
- gali būti pumpuojamas mašininio būdu

1) klasifikuotas pagal GEV EMICODE klasę EC1 PLUS R: labai maža emisija

2) "mėlyno angelo" simbolis emisijai RAL – UZ 113

3) emisijos klasė pagal Prancūzijos įstatymus

Techniniai duomenys

Žaliavų pagrindas:	Specialus cemento/kvarco mišinys su plastiko priedais
Sudėtis:	Specialus cementas, mineraliniai užpildai, polimerų milteliai, priedai
Liejamas storis:	1 - 10 mm
Vandens kiekis:	apie 6.25 l vandens + 25 kg WAKOL Z 635
Darbas po sumaišymo:	apie 30 minučių
Galima vaikščioti:	po apytiksliai 2.5 valandos
Galimas tolesnis darbas:	sluoksnis iki 5 mm po 24 valandų, sluoksnis iki 10 mm po 72 valandų, po parketu su 3 mm sluoksniu anksčiausiai po 24 val., iki 5 mm po 48 val., iki 10 mm po 72 valandų.
Galiojimo laikas:	6 mėnesiai, saugoti sausoje ir vėsioje patalpoje
Sandėliavimo temperatūra:	nejautres šalčiui
Klasifikacija pagal EN 13813:	CT-C35-F7

GISKODAS: ZP1

EMIKODAS pagal GEV: EC1 PLUS R

Išėiga²⁾: apie 1.5 kg/m²/mm

2) išėiga priklauso nuo pagrindo įgeriamumo ir struktūros

Pagrindas

Lyginamas pagrindas ir klimatinės sąlygos turi atitikti DIN 18356 ar DIN 18365. Pagrindas turi būti pilnai išdžiūvęs, tvirtas, be įtrūkimų, purvo ir medžiagų, kurios gali bloginti sukibimą. Mechanškai pašalinkite išsisluoksniavusius pagrindo sluoksnius.

Gruntuokite cementinius paviršius, kalcio sulfato pagrindus, betoną ir kitus įgeriančius paviršius su WAKOL D 3040 gruntu, praskiestu su vandeniu 1:2, ar su WAKOL D 3035 gruntu. Atminkite grunto džiūvimo laikus.

Naudojimas

Sumaišykite WAKOL Z 635 grindų išlyginamąjį mišinį švariame kibire su apytiksliai 6.25 litro vandens. Maišytuvo greitis maksimaliai 600 aps./min. Po to palikti pastovėti sumaišytą masę 2 - 3 minutėms, po to trumpai dar kartą permaišyti. Pilkite masę ant grindų ir glaistyklės pagalba lyginkite, kad pasiekti norimą sluoksnį. Prieš pildami WAKOL Z 635, patikrinkite ar patalpos perimetras apklijuotas kampų amortizacine juosta. Ji apsaugos, kad grindų išlyginamasis mišinys nesilies prie sienų.

Jei reikalingas dar vienas sluoksnis, jį reikia pilti šlapią ant šlapio. Tai reiškia, kad antrą sluoksnį reikia pilti iš karto, kai ant pirmo sluoksnio jau galima vaikščioti. Jei norima pilti jau ant pilnai išdžiūvusio sluoksnio, tai reikės dar kartą gruntuoti su vandeniu praskiestu WAKOL D 3040 gruntu, arba neskiestu WAKOL D 3035 gruntu. Apsaugokite išlietą mišinį nuo tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo.

Darbo ir aplinkos sauga

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsaugines pirštines. Patekus į akis, nedelsiant praskalaukite su vandeniu. Nuplaukite instrumentus su muilu ir vandeniu iš karto po darbo. Nepilkite į kanalizaciją ar ant dirvožemio. Informacija alergiškiems žmonėms +49 (0)6331/8001-144.

Išmetimas į šiukšlių sistemą

Išmesti galima tik tuščias pakuotes. Išdžiuvę produkto likučiai gali būti išmesti į namų šiukšlių kontenerius.

Svarbu

Žemiausia grindų temperatūra darbo metu +15 °C, kambario oro temperatūra +18 °C, santykinė oro drėgmė 40 % - 65 %, maksimaliai 75 %.

Šaltu periodu, sušildykite WAKOL Z 635 išlyginamąjį grindų mišinį šiltoje patalpoje.

Jei norima lieti didesnę nei 5 mm sluoksnio storį ant gipsinio pagrindo grindų, naudokite poliuretanių gruntą WAKOL PU 280.

Jei norima lieti ant medinių grindų naudokite WAKOL Z 670, WAKOL Z 615 ar WAKOL Z 630 kombinacijoje kartu su WAKOL AR 114.

Nešlifaukite WAKOL Z 635, jei ant jo norite klijuoti parketą.

Visa informacija paremta esant 20 °C ir 65 % santykinėi oro drėgmei.

Mes garantuojame vienodą ir aukštą produkto kokybę. Visa informacija paremta testais ir ilgamete praktine patirtimi bei esant standartinėms sąlygoms. Medžiagų įvairovė ir skirtingi pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Mes dėl to rekomenduojame atlikti mažus bandymus. Taip pat reikia

atsižvelgti į grindų dangų gamintojų rekomendacijas.

Naujausi produkto duomenų lapai yra www.wakol.com puslapyje.

Ši techninė informacija paruošta 04.07.2016 ir panaikina prieš tai buvusią informaciją.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl